

FICHE TECHNIQUE
Réalisée avec le soutien technique de
FEREDECO



Recymex
La valorisation de vos ressources

N° de FT : **MEX-FAR-GMP 0-10-CE2+-25-10-30** Code identification unique : **PR00003271** Date de mise à jour FT : **30-10-25**

GRAVE DE MATERIAUX PIERREUX **0/10**

Utilisation possible du produit : **TRAVAUX GENERAUX DE GENIE CIVIL**

CARACTERISTIQUES LEGALES AGW du 28/02/2019 Sortie Statut Déchets
N° d'enregistrement : **2021/SSD2-A/0007** Certificats n° : **AGG/4704**

NBN EN 13242:2002+A1:2008

Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques ou matériaux non traités pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées

0965
13
0965-CPR-AGG/4704

PERFORMANCES DECLAREES DANS LE CADRE DU MARQUAGE CE

GA75 GTA20 [RcNPD RcugNPD RbNPD RaNPD RgNPD XNPD FLNPD] f25 MBNPD LANPD MDENPD SSNPD MSNPD FNPV VNPV MHNPD SNPD FINPD MVANPD WA24NPD ASNPD

PARTIE NORMATIVE		Valeurs sur lesquelles le producteur s'engage																							
Paramètres	Rc	Rcug	Rb	Ra	Rg	X	FL	MB	LA	MDE	MDE + LA	SS	S	FI	F	MS	V	MVA	WA24	MVV	M.H.	AS	M.O.	MF	
Unités	%	%	%	%	%	%	cm³/kg	g/kg				%	%		%	%	%	Mg/m³	%	Mg/m³		%	%		
VSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PARTIE INFORMATIVE										Résultats de production du 21-10-25 au 21-10-25																
Résultats	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moyenne																										
Minimum																										
Ecart type																										
Nb résultat																										

GRANULARITE ET TENEUR EN FINES

Ouverture de tamis (mm)

PARTIE NORMATIVE		PARTIE INFORMATIVE					
Tamis mm	VSS %	VSI %	Max %	Moy %	Min %	E-T	Nb
2D 20	100	100	100	100	100		1
- 14	-	-	100	100	100		1
D 10	99	94	99	99	99		1
D/2 5	100	66	86	86	86		1
- 2,8	-	-	78	78	78		1
- 2	-	-	74	74	74		1
- 1	-	-	65	65	65		1
- 0,5	-	-	56	56	56		1
- 0,25	-	-	42	42	42		1
- 0,125	-	-	29	29	29		1
0,063	0,063	25	17,4	21,4	21,4		1
f	25		21	21	21		1

INFORMATIONS NORMATIVES			Légende des abréviations et normes d'essai s'y rapportant	
d/D	Granulométrie (NBN EN 933-1)		MS	Résistance au sulfate de magnésium (NBN EN 1367-2)
f	Teneur en fines (NBN EN 933-1)	Rc	F	Résistance Gel/Dégel (NBN EN 1367-1)
MB	Bleu de méthylène (NBN EN 933-9)	Rcug	M.H.	Présence de matières humiques (NBN EN 1744-1 § 15.1)
LA	Los Angeles (NBN EN 1097-2)	Rb	M.O.	Teneur en matières organiques (NBN B 11-256)
MDE	Micro Deval (NBN EN 1097-1)	Ra	SS	Sulfates solubles dans l'eau (NBN EN 1744-1 § 10.2)
MVA	Masse volumique réelle (NBN EN 1097-6)	Rg	S	Soufre total (NBN EN 1744-1 § 11)
MVV	Masse volumique en vrac (NBN EN 1097-3)	X	AS	Sulfates solubles dans l'acide (NBN EN 1744-1 § 12)
WA24	Absorption d'eau 24h (NBN EN 1097-6)	FL	VSS	Valeur seuil supérieur
FI	Coefficient d'aplatissement (NBN EN 933-3)	V	VSI	Valeur seuil inférieur

CETTE FICHE TECHNIQUE N'EST VALABLE QU'ACCOMPAGNEE DU REGISTRE DES BORDEREUX DE LIVRAISON DE L'INSTALLATION AUTORISEE CONCERNEE, ET QUI EN FAIT PARTIE INTEGRANTE

SIEGE SOCIAL

Parc Industriel de Ghlin - Baudour Sud - Rue des Roseaux, 62
7331 SAINT-GHISLAIN
TEL : 065/60.07.03 - FAX : 065/60.07.04

SITE D'EXPLOITATION

Rue du Dria, 56
6240 FARCINIENS
TEL : 0473/34.04.21 - FAX : 071/38.17.12